



# Kontur MSP 032

## Platte aus Glaswolle

### Anwendung

Rohling für die innenliegende Dämmung von Mauersteinen.



• Lieferung maßgeschneiderter Formteile je nach Anforderung



• Beste Wärmedämmeigenschaften:  $\lambda$  W/(m·K) 0,032



• Euroklasse A1, nichtbrennbar



# Kontur MSP 032

## Platte aus Glaswolle

### Material

Glaswolle: G3 touch Mineralwolle, hergestellt nach dem Glaswolle-Produktionsverfahren von SAINT-GOBAIN ISOVER, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle Gefahrstoffverordnung, e. V., freigezeichnet nach Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 12/72/2008 Anmerkung Q

### Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

#### Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte		Normen
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda$	W/(m·K)	0,032		Z-23.15-1459
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	W/(m·K)	0,031		DIN EN 13162
Wärmeleitstufe	WLS	-	0,32		-
Brandverhalten	-	-	Euroklasse A1, nichtbrennbar		DIN EN 13501
Temperaturverhalten	-	°C	Verwendung bis maximal 150 °C		-
Spezifische Wärmekapazität	c	kJ/(kg·K)	~ 1,03		DIN EN ISO 10456
Grenzabmessung für die Dicken	T	-	3		DIN EN 13162
Feuchtigkeitsverhalten	WL(P)	-	durchgehend wasserabweisend		DIN EN 13162
Längenbezogener Strömungswiderstand	AF	kPa·s/m <sup>2</sup>	≥ 5		DIN EN 13162
Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Einzelwert/MIN	MAX	Normen
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl <sup>1</sup>	$\mu$	-	~ 1 (Mineralwolle)	-	DIN EN ISO 10456

<sup>1</sup>dickenabhängig

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen  
[www.isover.de](http://www.isover.de)